

EGO SB 11	ist ein weichplastischer Glaskitt	
Anwendungsgebiete	Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen gemäß Gruppen 1-3 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim.	
Anwendungshinweis	Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. EGO SB 11 vollsatt und blasenfrei einbringen.	
Zu beachten sind:	DIN 18 361 (Verglasungsarbeiten), DIN 18 545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen), DIN 18 363 (Malerarbeiten), Technischen Richtlinien für Fensteranstriche, Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz sowie EGO Verglasungssysteme (siehe Rückseite). Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmetall und Marmor bitte Rückfrage.	
Dichte	ca. 2 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C	
Temperaturbeständigkeit von	ca. -30 °C bis ca. +80 °C	
Konsistenz	weichplastisch	
Eigenschaften	plastisch, volumenbeständig	
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX-Kittspritzgeräten	
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten	
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen.	
Standardfarbe	grau	
Lieferformen	5 kg Blechkübel 10 kg Kunststoffkübel 25 kg Blechkübel Sondergebände auf Anfrage	
Lagerung	Das geschlossene Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig.	

